

Produkuje jakość od 1924 r.

## Instrukcja nakładania dla Enke Arctic Seal 1K LF

### Uwagi wstępne:

**Enke Arctic Seal 1K LF** jest stosowany tylko na małych powierzchniach jako rodzaj awaryjnej hydroizolacji, jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne lub ograniczenia czasowe nie jest możliwe wykonanie właściwej hydroizolacji zgodnie z zasadami technicznymi. W celu zapobiegnięcia dalszym szkodom wynikającym z nieszczelności, konieczne jest, aby uszkodzony obszar został zabezpieczony, tak aby można było prawidłowo uszczelnić uszkodzony obszar w późniejszym terminie, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jest to **tymczasowa izolacja** w razie "**nagłych wypadków**".

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia muszą być czyste, wolne od oleju i smaru oraz wolne od śniegu i lodu. Niewielka wilgotność powierzchni nie stanowi problemu. Łuszczące się, luźne i kruche części, jak również resztki starej farby itp. muszą być usunięte przed uszczelnieniem przy pomocy **Enke Arctic Seal 1K LF**, gładkie powierzchnie powinny być zawsze wcześniej zeszlifowane.

Ocena właściwego stanu podłoża leży w gestii wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy musi on sprawdzić stan podłoża, czy jest odpowiednie do wykonania hydroizolacji.

**Enke Arctic Seal 1K LF** może być również stosowany na dachach, które nie mają spadku, gdzie należy spodziewać się wody stojącej (np. strefy wymiany wody, obszary rynnowe, dachy zerowym spadku, itp.).

**Enke Arctic Seal 1K LF** - (w zależności od temperatury i wilgotności) tworzy powłokę w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu gwarantowana jest odporność na deszcz, nawet w przypadku mżawki, która wystąpi natychmiast po nałożeniu świeżego **Enke Arctic Seal 1K LF**. Przy uszczelnianiu szczególnie trudnych obszarów (np. spoin) prosimy o wcześniejszą konsultację z naszym działem technologii aplikacji.

**Bardzo ważne:** Wysokie bezpieczeństwo stosowania **Enke Arctic Seal 1K LF**, nawet podczas złych warunków atmosferycznych. **Produkt może być stosowany również** w temperaturach poniżej 0°C.

### Wskazówka!

Optymalnymi warunkami do przetwarzania **Enke Arctic Seal 1K LF** są stałe temperatury.

### Nakładanie:

**Enke Arctic Seal 1K LF** nakładany jest wałkiem malarskim, pędzlem lub szpachelką. Ze względu na zbrojenie włóknami, istnieje możliwość pojawienia się pęcherzyków powietrza i nierówności. W miarę możliwości należy ich unikać. Pionowe włókna należy wygładzić, aby uzyskać płaską i gładką powierzchnię.

### Ważne!

Jeśli warunki atmosferyczne znów będą odpowiednie, należy natychmiast nałożyć warstwę hydroizolacyjną, zgodnie z przepisami technicznymi, np. hydroizolację Enkolan 1K LF, Enkopur lub Enkryl wraz z wkładem z poliestru. W tym celu należy albo mechanicznie usunąć **Enke Arctic Seal 1K LF** lub, jeśli nie jest to możliwe lub jest zbyt kosztowne, energicznie zeszlifować powierzchnię za pomocą drucianej szczotki lub grubego papieru ściernego, tak aby włókna z hydroizolacji były odsłonięte. **Enke Arctic Seal 1K LF nie może być w żadnym wypadku rozcieńczany.**

**Zużycie:** Całkowite zużycie **Enke Arctic Seal 1K LF** wynosi ok. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, ale może być wyższe niż 3,0 kg/m<sup>2</sup> na powierzchniach nierównych, falistych lub o wysokiej strukturze.

Uwagi dot. usuwania odpadów:

W celu prawidłowej utylizacji, pojemniki należy opróżnić natychmiast po ostatnim użyciu produktu za pomocą szpachelki. Całkowicie opróżnione opakowania z blachy mogą być wprowadzane do obiegu recyklingu opakowań z blachy stalowej (KBS). ENKE może przedstawić dowody na używanie znaku towarowego KBS w punktach zbiórki lub znaleźć je w pod adresem internetowym: [www.kbsrecycling.de](http://www.kbsrecycling.de). (*sposób postępowania z odpadami zgodny z przepisami krajowymi*). Pozostałości produktu w pojemnikach z blachy muszą być usunięte przez wykonawcę i na jego koszt, ponieważ w tych przypadkach są to odpady niebezpieczne.

**Bezpieczeństwo pracy:** Należy zwrócić uwagę na osobiste bezpieczeństwo pracy. Odsyłamy również do naszych kart charakterystyki produktu.

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy technicznej i doświadczeniu oraz stanowią jedynie ogólne wytyczne. Różnorodność możliwych wpływów na przetwarzanie i zastosowanie nie zwalnia wykonawcy od przeprowadzania własnych testów i prób, aby zapewnić prawidłowe stosowanie naszych produktów. W przypadku renowacji nieznanymi lub nietypowymi podłożami konieczne jest wcześniejsze skonsultowanie się z fabryką. Ponieważ prawidłowa i profesjonalna obróbka naszych produktów nie podlega kontroli producenta, możemy udzielić gwarancji tylko na poprawnie użyty materiał. Uszkodzenia spowodowane wadami obróbki, niewłaściwym doborem materiału lub niewystarczającym przygotowaniem podłoża nie są objęte gwarancją. Nie można na tej podstawie uzyskać prawnie wiążącego zapewnienia o pewnych właściwościach lub przydatności do określonego celu. Wszelkie prawa własności przemysłowej osób trzecich, jak również istniejące przepisy i regulacje prawne muszą być przestrzegane przez wykonawcę na jego własną odpowiedzialność. Wszelkie ustne oświadczenia naszych pracowników, które są sprzeczne z treścią niniejszej publikacji, nie są wiążące bez wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez ENKE-WERK. W przypadku nieprzestrzegania tych warunków nasza gwarancja materiałowa wygasa.

Za zastosowania, które powstają poza zaleceniami niniejszej publikacji, bez uprzedniej konsultacji z fabryką, wyłączną odpowiedzialność ponosi wykonawca. Wszelkie szkody wynikające z takich zastosowań nie są w takich przypadkach objęte gwarancją.

Wraz z tym opisem produktu, wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

Düsseldorf, październik 2019

PB EAS AB 02

**ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/393718**  
e-mail: [info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de) strona internetowa: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)